

Lehmsteine aus regionalem Baustellenaushub. Ungebrannt und frei von hydraulischen Bindemitteln. Geeignet für tragendes Mauerwerk bis Gebäude-klasse 4.

Technische Daten

Allgemein

Ausgangsstoff	Baulehm
Herstellungsverfahren	Formpressung (p)
Anwendungs-kategorie	AK II
Maße	295 mm x 140 mm x 90 mm

Baustoffkennwerte

Druckfestigkeitsklasse	3
Rohdichte	2050 kg/m ³
Rohdichteklasse	2,2
Wasserdiffusionswiderstand	5/10
Wärmeleitfähigkeit	1,1 W/m W/m·K
Baustoffklasse	A1

Weitere Information

Lieferung erfolgt auf Europaletten à 128 Stück. Trockene Lagerung ist zeitlich unbegrenzt möglich und durch die mitgelieferte Deckelplatte sind die Paletten auf zwei Lagen stapelbar. Für den Witterungsschutz während der Lieferung wird die Ware mit einer wasserfesten Hülle gesichert.

Für die Bemessung, Konstruktion und Ausführung tragender Lehmsteinmauerwerke gilt die DIN 18940.

