

Lehmmauermörtel für kreislaufgerechtes Mauerwerk. Frei von hydraulischen Bindemitteln, feingesiebt für ein optimales Fugenbild.

Technische Daten

Allgemein

Ausgangsstoff	Baulehm
Lieferform	erdfeucht
Korngruppe, Überkorngröße	0/4 < 6mm
Fasern	keine

Baustoffkennwerte

Rohdichteklasse	2,0
Trocknungsschwindmaß	< 3,0 %
Festigkeitsklasse	M 2,0
Druckfestigkeit	2,4 N/mm ²
Haftscherfestigkeit	0,04 N/mm ²
Wasserdiffusionswiderstand	5/10
Wärmeleitfähigkeit	0,91 W/m·K
Baustoffklasse	A1

Weitere Information

Lieferung erfolgt im erdfeuchten Zustand in Big Bags à 750 kg auf Europaletten. Trockene Lagerung ist zeitlich unbegrenzt möglich.

Für die Bemessung, Konstruktion und Ausführung tragender Lehmsteinmauerwerke gilt die DIN 18940.

